

Poroton-Kleinformat 0,9

Materialgruppe 242



DIN	Rohdichte- klasse	Wärmeleitfähigkeit λ [W/mK]				Druckfestig- keitsklasse	Normalmörtel			Leichtmauermörtel		
		Normalmörtel			Leichtmauermörtel		II	IIa	III	LM 36	LM 21	
		II	IIa	III	LM 36							LM 21
DIN 105-100 DIN EN 771-1	0,9	0,42			0,37							
DIN 1053-1 zul. Mauerwerks- druckspannung σ_0 [MN/m ²]						12	1,2	1,6	1,8	1,1	0,9	
DIN EN 1996 charakteristische Mauerwerksdruckfestigkeit f_k [MN/m ²]						12	3,9	5,0	5,6	2,8	3,3	

Standorte							Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessungen L x B x H (cm)	Druckfestigkeits- klasse	Rohdichteklasse	Gewicht kg/Stück	Paketinhalt Stück	Materialbedarf ca. Stück/m ²	Materialbedarf ca. Stück/m ³	Preis franko €/m ³
Si · Bu · Ri · Ber	We · Ob · Vo	Ei · Zw · Hai	Bo · Er	BN · An · He	Ma · Eh · Te · Mü	Han										
Poroton Kleinformat 0,9																
Si · Bu	Ob	Ei			Ma		3210530	DF	24,0 x 11,5 x 5,2	12	0,9	1,3	640	64/128	-	380,-
●	●	●	●	●	●	●	3210502	NF	24,0 x 11,5 x 7,1	12	0,9	1,6	520	48/96	419	380,-
●	●	●	●	●	●	●	3217508	2 DF	24,0 x 11,5 x 11,3	12	0,9	2,5	384	32/64	278	435,-
●	●	●	●	●	●	●	3218513	3 DF	24,0 x 17,5 x 11,3	12	0,9	3,8	256	32/43	183	550,-
●	●	●	●	●	●	●	3219519	5 DF	30,0 x 24,0 x 11,3	12	0,9	6,5	120	26/32	107	925,-
●	●	●	●	●	●	●	3219522	6 DF	36,5 x 24,0 x 11,3	12	0,9	7,5	120	21/32	88	1.125,-

■ Produkt nur an diesen Standorten verfügbar.

- Geeignet für die Erdbebenzonen 0-1
- Mörtelbedarf siehe Seite 48

Standorte			
1	Sittensen · Buldern · Rietberg · Bergheim	Si · Bu · Ri · Ber	5 Bad Neustadt · Ansbach · Helmstadt
2	Wefensleben · Oberkrämer · Volkmarsen	We · Ob · Vo	6 Malsch · Ehingen · Teningen · Mühlacker
3	Eisenberg · Zwickau · Hainichen	Ei · Zw · Hai	7 Hanau
4	Bollstedt · Erfurt	Bo · Er	

Die Entladung mit Kran oder Mitnahmestapler berechnen wir separat mit 4,50 € je Paletten-Hub.