



Kontaktkleber SuperX 1

1-Komponenten Kleb- und Dichtmasse

Eigenschaften:

Kontaktkleber SuperX 1 ist eine hochwertige, standfeste und schnellaushärtende Kleb- und Dichtungsmasse. Sie ist geeignet zum Verkleben von Quellbändern auf Beton und Stahl, zum Abdichten von Fugen im Sanitärbereich, Anschlussfugen im Bau, Glasversiegelungen, Fugen im Karosserie- und Containerbau, PS- und PU-Schaumplatten, Holzkonstruktionen, Kunststoffbekleidungen und Alu-Profilen.

Kontaktkleber SuperX 1 eignet sich für feuchten und trockenen Untergrund.

Durch die hohe Standfestigkeit von SuperX 1 ist ein Einbau über Kopf ebenso möglich wie der Einbau in der Vertikalen.

Nutzung:

Im Allgemeinen wird eine ausgezeichnete Haftung erreicht auf den meisten nicht porösen Untergründen. Dauerelastisch. Hohe Zugkraft. Schnelle Durchhärtung.

Technische Daten:

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Dichte: | 1,54 g/ cm ³ |
| Durchhärtung: | 3,0 mm in 24 h |
| Hautbildung: | nach ca. 10 - 15 Minuten |
| Härte (Shore A): | 60 |
| Zugfestigkeit: | 2,20 MPa (nach DIN 53504) |
| Temperaturbeständigkeit: | -40°C / +100°C |

Verpackung:

290 ml - Kartusche Karton: 12 Kartuschen

Lagerung:

Der Kontaktkleber SuperX 1 ist kühl und trocken gelagert (+5°C / +25°C) im Originalgebinde mind. 12 Monate haltbar.

Verarbeitung:

Die Verarbeitung erfolgt mit der Hand- oder Druckpistole auf sauberem, fett- und staubfreiem Untergrund. Bei Verklebungsanwendung in der Vertikalen in Schlangenlinien auftragen. Der Inhalt der Kartusche reicht für ca. 8-10 m Quellband.

Die Verarbeitungstemperatur liegt bei +5°C / +30°C (Bauteiltemperatur).



Vorschriften:

Dieses Produkt unterliegt nicht den Etikettierungsvorschriften der EG Direktiven 67/548/EG und 88/379/EG mit Anpassung.

Gefahr Symbol: nicht zutreffend

R-Sätze: nicht zutreffend

S-Sätze: nicht zutreffend

Zubehör:

Art.-Nr. 303XX Quellband Bentoproof black

Art.-Nr. 307XX Quellband PolyproofX[®] 1

Anmerkung:

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Alle Daten und Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik, Änderungen und Anpassungen an die Entwicklung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die von uns genannten Verbrauchsangaben können nur durchschnittliche Erfahrungswerte sein, Abweichungen im Einzelfall sind möglich und deshalb von uns nicht auszuschließen.