

Kemmler

Terrassenplatte Menorca hellgelb

Technisches Merkblatt

Produktbeschreibung

Verpackung / Gebindegröße / Maße

Diamant 40/40/4,2 Menorca
 Platte DIN EN 1339 R,L,D,U,I,4

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|--------------|
| Formate | Bezeichnung | Rastermaße [mm] | Nennmaß [mm] |
| | Platte 4 cm 40x40x4,2 | 400x400x42 | 397x397x42 |
| Abstandhalter | Form | Höhe [mm] | Tiefe [mm] |
| | keine | | |
| Fase | Maxifase 5x3 mm | | |
| Oberfläche | Beschreibung | planmäßig eben | |
| | Vorsatzschicht | ≥ 4 mm | |
| | Bearbeitung | kugelgestrahlt | |
| | Farbe | Menorca | |
| | Gleitwiderstand | USRV ≥ 70, R13 | |
| Eingruppierung | Oberflächenfamilie | PF-H-K-1 | |
| | Festigkeitsfamilie | PF-H-1 | |
| Klassifizierung nach DIN EN 1339 | Eigenschaft | Klasse | Kennzeichen |
| | Maßabweichung | 3 | R |
| | Differenz in der Diagonalen | 3 | L |
| | Witterungswiderstand | 3 | D |
| | Biegezugfestigkeit | 3 | U |
| | Abriebwiderstand | 4 | I |
| | Bruchlast | 45 | 4 |
| einbaufähig | 14 Tage nach Produktion (80% der nach DIN EN 1339 geforderten Festigkeiten werden ab diesem Zeitpunkt erreicht.) | | |
| gebrauchstauglich | 28 Tage nach Produktion | | |

Kemmler Terrassenplatte Menorca hellgelb

Hinweis

Hinweis

Ausblühungen, Farbabweichungen und Farbveränderungen können bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften der Ausgangsstoffe und beim Erhärten entstehen. Sie sind natürlichen Charakters, beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit und stellen folglich keinen Mangel dar.

Produkt-Code

60010040012