

Produkt: Mauerscheiben

Eigenschaften		Anforderung / Anmerkung
Ausführung		Einschichtig
Bezeichnung		Mauerscheiben
Nennmaße und zulässige Abweichungen (mm)	Höhe Breite Dicke	450 - 3050 ± 3 Sichtseite: 490 und 990 ± 3 Am Kopf: 120 ± 3, Am Fuß : 120 bis 200 mm ± 3 (Stirnseiten leicht konisch)
Fase		Sichtseite links und rechts, Kopf umlaufend
Sichtfläche nach Einbau		Eben / Struktur (Kopf ohne Struktur) Sichtbetonklasse entsprechend Merkblatt Sichtbeton SB 3
Rezepturen		Gemäß Prospektunterlagen und Preislisten (weitere Rezepturen auf Anfrage)
Zubehörsteine		Innen und Außenecken, Passtücke
Expositionsklassen		XC4, XD3, XF2, (XF4 auf Anfrage)
Festigkeitsklasse		C 45/55
Zertifikat Fremdüberwachung		1794-CPR-20.344.00-15258
Übereinstimmungszertifikate		ÜZ-20.344.00-1045 ÜZ-20.344.00-1.50

Besondere Hinweise :

Die Betonzusammensetzung entspricht der DIN EN 206. Sämtliche Nachweise werden nach DIN EN 206 aufgeführt.

Die Endfestigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur können durch unvermeidbare Schwankungen der Rohstoffe vorkommen und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Mauerscheiben. Abweichungen von der Farbintensität der Produkte können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Ausgangsstoffe und beim Erhärten vorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit des Produkts.

Bei der Versetzen und Verwendung der o.g. Produkte sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik, sowie die einschlägigen Normen und Vorschriften zu beachten.