



## Fibro-Leichtbauplatte - 090

Mehrzweck-Dämmplatte, homogen nach DIN EN 13168,

Holzwoleplatte, mineralisch gebunden  
schwerentflammbar, B-s1, d0,

Eigenschaften:

- Baubiologisch unbedenklich
- Hohe Widerstandsfähigkeit
- Idealer Putzträger



Anwendungsbereich:

Wärmedämmung, Schallschutz und Brandschutz, als Putzträger im Innen- und Außenbereich, Deckenbeleidung als verlorene Schalung einbetoniert oder zur nachträglichen Befestigung. Nicht für Sichtanwendung geeignet.



[www.blauer-engel.de/uz132](http://www.blauer-engel.de/uz132)

- emissionsarm
- geringer Schadstoffgehalt
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: DI dm / WI dm / DAD dh / DEO dm

Eigenschaften:

WW EN 13168 – T1 – L3 – W2 – P2 – CS(10)150 – CL1

| Artikel-Stamm              | Plattendicke in mm | Wärmedurchlaßwiderstand R <sub>D</sub> m <sup>2</sup> K/W | Diffusionswiderstandszahl | Standard    |              | Gewicht in kg ca.  |             | Inhalt pro Palette 2000x1200 mm |                |
|----------------------------|--------------------|---|---------------------------|-------------|--------------|--------------------|-------------|---------------------------------|----------------|
|                            |                    |   |                           | Länge in mm | Breite in mm | pro m <sup>2</sup> | pro Palette | Stück                           | m <sup>2</sup> |
| 1015/1016<br>1090172015... | 15                 | 0,20  | 2/5                       | 2000        | 600          | 7,5                | 1120/1840   | 120/200                         | 144/240        |
| 1027/1125<br>1090172025... | 25                 | 0,33  | 2/5                       | 2000        | 600          | 11,4               | 1140/1950   | 80/140                          | 96/168         |
| 1037/1035<br>1090172035... | 35                 | 0,47  | 2/5                       | 2000        | 600          | 16,8               | 1170/2050   | 56/100                          | 67,2/120       |
| 1052/1150<br>1090172050... | 50                 | 0,67  | 2/5                       | 2000        | 600          | 23,9               | 1190/2050   | 40/70                           | 48/84          |

Diese technischen Informationen geben den derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen wieder. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Verwenden Sie bitte die jeweils neueste Auflage dieses Produktdatenblattes, denn Erfahrungs- und Wissensstand entwickeln sich stets weiter. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit unserem Büro in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können die besonderen Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Im Übrigen gelten ausschließlich unsere Ihnen bekannten Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (neueste Fassung). August 2019

Fibrolith Dämmstoffe GmbH  
An der L83 · D-56746 Kempenich  
Tel.: +49 (0) 26 55 / 95 92-0  
Fax: +49 (0) 26 55 / 95 92-18  
E-Mail: info@fibrolith.de

Geschäftsführer: Peter Graner,  
Pierre-Etienne Bindschedler  
HRB Nr. 13079 - Amtsgericht Koblenz  
Sitz der Gesellschaft: Kempenich  
USt-ID-Nr.: DE 811413077

Commerzbank AG  
Frankfurt am Main  
IBAN: DE26 5008 0000 0380 0477 00  
SWIFT-BIC: DRES DE FF

[www.fibrolith.de](http://www.fibrolith.de)

