



PRIMEO FB

HAFTGRUNDMITTEL FÜR NICHT SAUGFÄHIGE UNTERGRÜNDE IM INNEN- UND AUSSENBEREICH

VERWENDUNGSZWECK.

Haftgrundmittel für Klebemörtel und Ausgleichs- oder Glattunterputz auf allen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

ZULÄSSIGE UNTERGRÜNDE. AUF FUSSBÖDEN.

- Poröser Beton und Zementestrich, normal porös oder geschlossen, Leichtbeton.
- Glattputz, Ausgleichsputz oder Glattunterputz auf Zementbasis.
- Kalziumsulfatestrich.
- Trockener Estrich auf Gips- und Derrivatbasis.
- Holzplatten CTBH, CTBX, OSB2, OSB3
- Bodenanzstrichfarbe (Epoxipolyurethan).
- Asphaltstrich.
- Fliesen.
- Halbflexible Kunststoffplatten.
- Spuren von Acryl-, Neopren-, Bitumen- oder Epoxidklebern.
- Stabparkett.

AN WÄNDEN.

- Gips-Wandbauplatten.
- Holzplatten CTBH, CTBX, OSB2, OSB3.
- Glättspachtel aus Gips.
- Auf Gips montierte Ziegelfliesen.
- Auf Gips montierte Schaumbetonblöcke.
- Gipskartonplatten.
- Abgeschliffener Wandanstrich.

UNZULÄSSIGE ANWENDUNGEN.

- Eingetauchter Untergrund.
- Schutz wasserempfindlicher Untergründe (SPEC oder ein SALZ verwenden).

DOKUMENTE ZUM NACHSCHLAGEN.

- NF-DTU.
- Geltende technische Vorschriften für die Durchführung.
- CSTB-Zertifikat der damit verbundenen Produkte.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN.

- Aussehen: grüne Flüssigkeit.
- Zusammensetzung: Acrylharz in wässriger Dispersion und spezifische Zusätze.
- Dichte: 1,3.
- Trockenextrakt: 52+/-2 %.
- pH-Wert: 8.

VERBRAUCH.

50 bis 150 g/m², je nach Porosität des Untergrunds.

LAGERUNG.

1 Jahr in der geschlossenen Originalverpackung, vor Frost und Wärme geschützt.

VERPACKUNG.

5 und 15 Liter-Kanister

ANWENDUNG

AUFTRAGSBEDINGUNGEN.

Anwendungstemperatur: +5° C bis +30° C.

Nicht anwenden in praller Sonne, auf heißen oder gefrorenen Untergründen oder wenn in den Stunden nach der Anwendung Frostgefahr besteht.

VERWENDUNGSHINWEISE.

Siehe Packung.

Sicherheitsdatenblätter stehen auf www.quickfds.com zur Verfügung.

VORBEREITUNG DER UNTERGRÜNDE.

Der Untergrund muss die in der Norm NF-DTU, den CPT oder dem betreffenden technischen Gutachten vorgeschriebenen Qualitäten besitzen.

Der Untergrund muss sauber, solide und von allen nicht haftenden oder der Haftung schaden- den Partikeln (Schalöl, Curing-Mittel...) befreit sein.

Sorgfältig alle Flecken abbeizen.

Auf Kalziumsulfatestrich (Anhydritestrich): Der Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs muss in Räumen E1 unter 1 % und in Räumen E2 unter 0,5 % liegen (Test mit dem CM-Gerät). Der Estrich muss Zementleim- und staubfrei sein.

Auf Holzuntergründen: Der Boden muss stabil und starr sein und darf keine Biegungen aufweisen. Er muss, wenn nötig, nachgeschraubt und verstärkt werden. Versiegeltes Parkett abschleifen. Wachs und Lack mit Stahlwolle entfernen. Getrennte Dielen mit Acrylkitt stopfen.

Auf alten Untergründen: Die Haftung der vorhandenen Anstrichfarben, Fliesen und weichen Fußböden überprüfen.

Auf alten Fliesen: Nicht haftende Elemente entfernen und mit Reparaturmörtel füllen. Mit Natronlauge reinigen, abspülen und trocknen lassen. Abschleifen, wenn die Fliesen immer noch fettig sind.

Auf Spuren von Bitumenklebern: Mit allen Mitteln außer mit Lösungsmitteln auf gesättigter Fettkoholbasis abbeizen.

PRODUKTVORBEREITUNG.

Den Eimer umrühren, um die Lösung durchzumischen.

AUFTRAGUNG.

Auftragsdauer bei +20°C

Dauer vor der Überdeckung:

Mindestens	45 Minuten
Höchstens	24 Stunden

Mit der Bürste oder Rolle auftragen, dabei den Untergrund sorgfältig imprägnieren und übermäßige Auftragsmengen vermeiden.

Vor dem Fortsetzen der Arbeiten warten, bis das Produkt trocken ist.

Auf sehr porösen Holzuntergründen (Rohholz, abgeschliffenes versiegeltes Parkett...): nach vollständigem Trocknen der ersten Schicht eine zweite Produktschicht auftragen.

Werkzeuge mit Wasser reinigen, solange das Produkt frisch ist.

HAFTGRUNDMITTEL FÜR ALLE UNTERGRÜNDE

VORTEILE

- **Verschiedene Untergründe: Holz, Gips, Metall usw.**
- **Gebrauchsfertig.**
- **Verbessert die Haftung von Ausgleichsmörteln und Klebemörteln.**
- **Anwendung auf Fußböden und an Wänden.**

