



Flexirock® 035/040

Dämmplatte Flexirock® 035/040

Steinwolle-Dämmplatte mit elastischen, flexiblen Einbaueigenschaften für die Dämmung von Schrägdächern, Außenwänden sowie Innenwänden im Holzbau.

- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- wärme- und schalldämmend
- schallabsorbierend
- wasserabweisend
- diffusionsoffen
- schnell und einfach zu verarbeiten
- auf Maß zugeschnitten



Dämmplatte Flexirock® 035/040

Anwendungsbereich

Durch das elastische, federnde Einbauverhalten lassen sich Variationen der Sparren- oder Stielabstände bis zu 3 cm ausgleichen. Kein Zuschneiden erforderlich, direkt einzubauen.

Einsatzbereich

Breite mm	Sparrenabstand
575	> 545 – 565 mm
600	> 570 – 590 mm

Lieferprogramm

Flexirock 035

Dicke mm	m ² / Paket	m ² /Groß- gebinde	m ² / Paket	m ² /Groß- gebinde	R _D -Wert (m ² K/W)
80	3,450	96,6	3,6	100,8	2,25
100	2,875	80,5	3,0	84,0	2,85
120	2,300	64,4	2,4	67,2	3,40
140	2,300	55,2	2,4	57,6	4,00
160	1,725	48,3	1,8	50,4	4,50
180	1,725	41,4	1,8	43,2	5,10
200	1,725	34,5	1,8	36,0	5,70

Plattenformat
L x B (mm)

1000 x 575

1000 x 600

Flexirock 040

Dicke mm	m ² / Paket	m ² /Groß- gebinde	m ² / Paket	m ² /Groß- gebinde	R _D -Wert (m ² K/W)
80	3,450	124,2	3,6	129,6	2,00
100	2,875	103,5	3,0	108,0	2,50
120	2,300	82,8	2,4	86,4	3,00
140	2,300	73,6	2,4	76,8	3,50
160	1,725	62,1	1,8	64,8	4,00
180	1,725	55,2	1,8	57,6	4,50
200	1,725	34,5	1,8	36,0	5,00

Plattenformat
L x B (mm)

1000 x 575

1000 x 600

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Anwendungsgebiet	DZ, WH	Schrägdächer, Außenwände, Innenwände	DIN 4108-10
Brandverhalten	A1	nichtbrennbar, Euroklasse A1	DIN EN 13501-1
Schmelzpunkt		> 1000 °C	DIN 4102-17
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	λ	0,035 und 0,040 W/(mK)	Z-23.15-1468
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	MU 1	μ = 1	DIN EN 12086

Amtlich güteüberwacht

DEUTSCHE ROCKWOOL
Mineralwoll GmbH & Co. OHG
Postfach 207
45952 Gladbeck
Telefon: +49 (0) 20 43/4 08-0
Telefax: +49 (0) 20 43/4 08-444
www.rockwool.de

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.de finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.