

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



Dachdeckermörtel mit Fasern K09F



Faserverstärkter Mörtel zum Verlegen von First-, Grat- und Traufziegeln. Verstrichmörtel für Dachpfannen oder Dachsteine. Hohes Standverhalten. Frostsicher. NM II.

Technische Information

Mörtelklasse in Anlehnung an DIN EN 998-2:	M 2,5
Mörtelgruppe in Anlehnung an DIN V 18580:	NM II
Druckfestigkeit:	> 2,5 N/mm ²
Körnung:	0 - 1,2 mm
Verarbeitungszeit:	ca. 2 Stunden
Verarbeitungstemperatur:	> + 5 °C und < + 30 °C, Verarbeitungshinweise beachten
Wasserbedarf:	ca. 6,5 l je 40 kg
Ergiebigkeit:	ca. 26 l je 40 kg
Verbrauch:	ca. 15 - 20 kg je lfd. m Firstverlegung
Lagerung:	trocken und sachgerecht
Lieferform:	40-kg-Sack
Farben:	grau, weiß, braun, rot, schwarz

EIGENSCHAFTEN:

- gutes Haftvermögen
- hohe Elastizität und geschmeidiges Verarbeiten
- kein Aufbrennen bei saugenden Ziegeln
- witterungsbeständig und frostsicher nach Erhärtung
- diffusionsoffen

ANWENDUNG:

- zum Verlegen von First-, Grat- und Traufziegeln
- als Verstrichmörtel für Dachpfanne oder Dachsteine

QUALITÄT & SICHERHEIT:

- Mörtelklasse M2,5 in Anlehnung an DIN EN 998-2
- Mörtelgruppe NM II in Anlehnung an DIN V 18580
- Bindemittel gem. DIN EN 197 und DIN EN 459
- Zuschlagstoffe gem. DIN EN 13139
- faserverstärkt mit alkalibeständigen Fasern
- güteüberwacht
- chromatarm gemäß TRGS 613

VERARBEITUNG:

K 09 F mit ca. 6,5 Liter Wasser verarbeitungsgerecht anmischen. Evtl. Wasser nachgeben bis der Mörtel eine kellengerechte Konsistenz erreicht hat. Der Fasermörtel wird weichplastisch verarbeitet. Angerührten Mörtel innerhalb ca. 2 Stunden verarbeiten. Der frische Mörtel bzw. die soeben glatt gestrichene Fuge ist vor zu schneller Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen wie sehr hohen und tiefen Temperaturen, Frost, Zugluft, direkter Sonneneinstrahlung sowie vor Schlagregeneinwirkung zu schützen (z.B. durch Abhängen mit Folie). Mörtelarbeiten nicht bei Luft- und Materialtemperaturen unter +5 °C ausführen.

ERGIEBIGKEIT:

40 kg Trockenmörtel ergeben, verarbeitungsgerecht angemischt, ca. 26 Liter Nassmörtel.

VERBRAUCH:

Für 1 m hohlraumfreie Firstpfannenverlegung ca. 15 - 20 kg Trockenmörtel (Richtwert, da abhängig von der Art der Pfannen und der Verlegung).

LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

LIEFERFORM:

40-kg-Sack

FARBEN:

grau, weiß, rot, braun, schwarz

HINWEIS:

Dieses Produkt enthält Zement und Kalkhydrat, und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Juni 2015

Dachdeckermörtel mit Fasern K09F



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240