

Best.-Nr.
662

Sopro KDA 662

KellerDicht-Armierung



Bitumen- und alkalibeständiges, kunststoffummanteltes Glasseidengewebe als Verstärkungseinlage bei Abdichtungen mit Sopro Bitumen-Dickbeschichtungen.

- wasser- und witterungsbeständig
- als Verstärkung für Bauwerksabdichtungen nach DIN 18 195 Teil 6
- als Verstärkungseinlage an Hohlkehlen und Kanten sowie Übergängen
- zur Erhöhung der Rissüberbrückung
- leichte Verarbeitung
- innen und außen

Anwendungsgebiete

Zur Verstärkung und Schichtdickenkontrolle von Bitumen-Dickbeschichtungen bei der Herstellung von flexiblen und rissüberbrückenden Bauwerksabdichtungen gegen von außen drückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser nach DIN 18 195 Teil 6. Auch zur Armierung von Beschichtungen in rissgefährdeten Bereichen sowie zur Verstärkung an Hohlkehlen und Kanten sowie Übergängen.

Sopro KellerDicht-Armierung wird bei Abdichtungen aus Sopro KellerDicht Super+, Sopro KellerDicht 1-K, Sopro KellerDicht 2-K, Sopro KMB Flex 1-K und Sopro KMB Flex 2-K eingesetzt.

Maschenweite

4 x 4 mm

Flächengewicht

ca. 165 g/m²

Farbe

weiß

Verbrauch

ca. 1,10 m/m²

Lagerung

in ungeöffneter Originalverpackung kühl, trocken und aufrecht stehend auf Palette lagerfähig. Paletten nicht übereinander stapeln. Bis zur Verarbeitung vor Frost, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lieferform

Rolle (100 cm breit) 50 m, Rolle (50 cm breit) 50 m

Verarbeitung

Sopro KellerDicht-Armierung wird auf die entsprechende Länge zugeschnitten und mittels einer Glättkelle vollflächig in die frisch aufgebraute erste Abdichtungsschicht eingebettet. Das Armierungsgewebe darf hierbei nicht auf den Untergrund durchgedrückt werden. Anschließend wird die zweite Abdichtungsschicht aufgebracht. Die Verstärkungseinlage muss vollständig mit der Bitumen-Dickbeschichtung überdeckt werden und darf an keiner Stelle aus der Abdichtung herauschauen. Eine Überlappung der Bahnenstöße von 10 cm ist zu beachten.

Hinweis: Die jeweiligen Technischen Merkblätter der Sopro Bitumen-Dickbeschichtungen sind zu beachten!

Werkzeuge

Schere, Glättkelle

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Sopro KellerDicht-Armierung ist kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Die beim Umgang mit Baustoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Verkauf Nord

Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Fon +49 5481 31-314
Fax +49 5481 31-414

Verkauf Ost

Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Fon +49 33845 476-90
Fon +49 33845 476-93
Fax +49 33845 476-92

Verkauf Süd

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611-1707-243
Fax +49 611-1707-250

International Business

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611-1707-239
Fax +49 611-1707-240

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 7224 67141-0
Fax +43 7224 67181

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz
Bierigutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Fon +41 33 3340040
Fax +41 33 3340041