

Bauder Nahtsicherungsmittel PVC

Produktdatenblatt

Verfahren der Verwendung:	Paste zur Nahtversiegelung von PVC-P Dachbahnen BauderTHERMOFOL U / M
Farbe	lichtgrau
Lieferform	1-Liter, 5-Liter, 10-Liter-Gebinde
Artikel Nummer	6056 0001 für 1-Liter-Gebinde 6056 0005 für 5-Liter-Gebinde 6056 0010 für 10-Liter-Gebinde

Eigenschaft	Beschreibung
Material	PVC-P gelöst in Tetrahydrofuran mit Zusatz von Cyclohexanon
Farbe	lichtgrau (weitere Farben auf Anfrage)
Viskosität	zähflüssig
Dichte	0,9 g/cm ³
Verbrauch	ca. 30 g/lfm Naht
Lagerung	verschlossen und kühl lagern
Verarbeitungstemperatur	optimal bei 18-20 °C, keine Verarbeitung unter 5°C

Anwendung und Verarbeitung

Bauder Nahtsicherungsmittel PVC mittels PE-Flasche mit Düse oder durch Ausgießen entlang der verschweißten und geprüften Naht auftragen.

Untergrund muß sauber und trocken sein.

Trocknungszeit für Nahtsicherungsmittel ca. 10 Minuten

Verlegeanleitung BauderTHERMOFOL und Sicherheitsdatenblatt beachten!

Brand- und Gesundheitsschutz

Brandverhalten: Leicht entzündlich

Gesundheitsgefährdung: Reizend