

# Kemmler BZE22 Blitzzement

EAN 4055463005716 / 4055463005723

## Produktbeschreibung

### Verwendungszweck

Kemmler BZE22 Blitzzement ist eine gebrauchsfertige Trockenmischung auf Zementbasis, mit sehr kurzer Verarbeitungs- und Abbindezeit. Körnung  $\leq 0 - 0,5$  mm.

### Anwendungsbereich

Kemmler BZE22 Blitzzement wird zur schnellen Montage von Verankerungen aller Art in Beton und Mauerwerk eingesetzt. Er eignet sich auch zum Ausspachteln von Rissen, Löchern etc. und zum Fixieren von Einbauteilen.

## Verpackung/Gebindegröße/Maße

Produkt	VPE	Art.-Nr.	EAN-Code
Kemmler BZE22 Blitzzement	5 kg/Eimer	2001270123	4055463005716
Kemmler BZE22 Blitzzement	15 kg/Eimer	2001270124	4055463005723

## Eigenschaften

- Erreicht schon nach einer Stunde Festigkeiten, die eine sofortige Weitermontage ermöglichen
- Enthält keine Chloride, verursacht weder Ausblühungen noch Korrosionsschäden an Eisenteilen
- Wasserundurchlässig
- Sulfatbeständig, sowie öl-, tausalz- und frostbeständig
- Chromatarm gemäß Direktive 2003/53/EG

## Technische Daten

Druckfestigkeit	$\geq 11$ N/mm <sup>2</sup> nach 60 Minuten $\geq 20$ N/mm <sup>2</sup> nach 1 Tag $\geq 40$ N/mm <sup>2</sup> nach 28 Tagen
Biegezugfestigkeit	$\geq 2,0$ N/mm <sup>2</sup> nach 60 Minuten $\geq 4,0$ N/mm <sup>2</sup> nach 1 Tag $\geq 6,0$ N/mm <sup>2</sup> nach 28 Tagen
Verarbeitungszeit	ca. 3 Minuten
Erstarrungsbeginn	ca. 4 Minuten
Sulfatwiderstand	$\Delta\epsilon \leq 0,8$ mm/m, keine sichtbare Rissbildung
Baustoffklasse	A 1- DIN EN 13 501-1, nicht brennbar

Stand: Dezember 2020  
 TMB\_4055463005716/4055463005723\_  
 Kemmler\_BZE22\_Blitzzement\_2020  
 Seite 1

Wir geben alles für Ihren Bau.

**Kemmler Baustoffe GmbH**  
 Reutlinger Straße 63  
 72072 Tübingen  
 Tel. 07071 / 151-0  
 www.kemmler.de

 **Kemmler**  
 Baustoffe & Fliesen

# Kemmler BZE22 Blitzzement

EAN 4055463005716 / 4055463005723

## Verbrauch

1 kg Kemmler BZE22 Blitzzement Trockenmörtel ergibt allgemein etwa 0,5 l Frischmörtel.

## Wasserbedarf

Ca. 16 % – 18 %, das heißt 160 – 180 ml Wasser auf 1 kg Trockenmörtel.

## Lagerung / Haltbarkeit / Transport

Kühl und trocken, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Es empfiehlt sich der Verbrauch innerhalb von 12 Monaten (Herstelldatum siehe Eimeraufdruck).

## Anwendung

### Verarbeitungstemperatur

+ 1° C bis + 30° C

### Sicherheitshinweise

- Einstufung lt. GHS-Verordnung siehe Sicherheitsdatenblatt
- Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt und den Hinweisen auf dem Verkaufsgebilde

### Anwendungshinweise

Eingeblitzte Teile bis zur Erhärtung nicht bewegen. Bei niedrigen Temperaturen verlängert sich die Erhärtungszeit. Dies kann durch Verwendung von warmem Wasser ausgeglichen werden.

### Verarbeitung

Kemmler BZE22 Blitzzement ist gebrauchsfertig. Es ist lediglich Wasser hinzuzufügen. Die Kontaktflächen sind gründlich zu reinigen und vorzuwässern. Gegebenenfalls sind Reparaturstellen vor der Montage schwalbenschwanzförmig auszustemmen. Benötigte Mörtelmenge mit Wasser zu einer plastischen, gut verformbaren Masse anmischen. Nur so viel, wie innerhalb der angegebenen Verarbeitungszeit verarbeitet werden kann.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Stand: Dezember 2020  
TMB\_4055463005716/4055463005723\_  
Kemmler\_BZE22\_Blitzzement\_2020  
Seite 2

Wir geben alles für Ihren Bau.

### Kemmler Baustoffe GmbH

Reutlinger Straße 63  
72072 Tübingen  
Tel. 07071/151-0  
www.kemmler.de