

Kemmler KZM30 Kalk-Zement-Mörtel

EAN 4055463007789

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

- Für innen und außen
- Für Putz- und Mauerarbeiten

Verpackung/Gebindegröße/Maße			
Produkt	VPE	Art.-Nr.	EAN-Code
Kemmler KZM30 Kalk-Zement-Mörtel	30 kg/Sack	2001110025	4055463007789

Technische Daten	
Mörtelgruppen/-klassen	M 5 gem. DIN EN 998-2 GP CS III gem. DIN EN 998-1
Druckfestigkeit	> 5 N/mm ²

Verbrauch

Als Mauermörtel ca. 32 kg/m² bei 2 DF,
als Mauermörtel ca. 45 kg/m² bei 3 DF.
Als Putzmörtel bei 10 mm Putzdicke ca. 15 kg/m².

Wasserbedarf

Ca. 4 l je 30 kg.

Ergiebigkeit

Ca. 20 l je 30 kg.

Lagerung / Haltbarkeit / Transport

Trocken und sachgerecht.

Normierung

Hochwertige Bindemittel gem. DIN EN 197 und DIN EN 459, mineralische Zuschlagstoffe gem. DIN EN 13 139.
Vergütet, güteüberwacht, chromatarm.

Stand: Juni 2021
TMB_4055463007789_Kemmler_KZM30_
Kalk-Zement-Mörtel_2021
Seite 1

Wir geben alles für Ihren Bau.

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071/151-0
www.kemmler.de

 **Kemmler**
Baustoffe & Fliesen

Kemmler KZM30 Kalk-Zement-Mörtel

EAN 4055463007789

Anwendung

Verarbeitungstemperatur

Verarbeitung nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C und über +30 °C.

Hinweise

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit / Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen.

Sicherheitshinweise

- Einstufung lt. GHS-Verordnung siehe Sicherheitsdatenblatt
- Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt und den Hinweisen auf dem Verkaufsgebilde

Untergrundvorbehandlung / -vorbereitung

Der Putzgrund muss tragfähig, saugfähig, trocken, frei von Staub, Schalöl oder anderen Trennmitteln sein (ggf. reinigen bzw. lose Teile entfernen). Zur Beurteilung des Untergrundes sind die VOB/C, DIN 18 350 Abs. 3, die DIN EN 13 914 sowie die Putznorm DIN 18 550 zu beachten. Flächen vor Aufbringen des Putzes vornässen bzw. vorspritzen. Bei glatten, hochverdichteten Betonflächen, Fertigteildecken und Wandelementen ist die Vorbehandlung mit einem Putzhaftgrund erforderlich. Stark saugende Flächen (z.B. Porenbeton) mit einer Aufbrennsperre behandeln. Beim Mauern Steine, je nach Saugverhalten, ggf. vornässen.

Verarbeitung

Sackinhalt mit ca. 4 l Wasser konsistenzgerecht anmischen. Evtl. noch etwas Wasser zugeben bis ein kellen-gerechter Mörtel entsteht. Angerührten Mörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten. Frische Putz- und Mauerwerksflächen vor ungünstigen Witterungseinflüssen (Schlagregen, Frost, etc.) schützen.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Stand: Juni 2021
TMB_4055463007789_Kemmler_KZM30_
Kalk-Zement-Mörtel_2021
Seite 2

Wir geben alles für Ihren Bau.

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071/151-0
www.kemmler.de

 **Kemmler**
Baustoffe & Fliesen