

Kemmler RA25 Renovier- und Ausgleichsmörtel

EAN 4055463014206

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Zementärer, schnell erhärtender, faserarmerter, universell einsetzbarer, standfester, grauer Putz- und Spachtelmörtel zum schnellen Verputzen, Glätten und Ausbessern von Wand- und Bodenflächen. Auf mineralischen Untergründen wie z.B. Beton und Mauerwerk. Sehr gute Verarbeitungseigenschaften und Modellierbarkeit. Ideal für Sanierung und Renovierung. Geeignet als Sockelputz und Hohlkehlpachtel und zum Ausbilden von Gefällen, in Feucht- und Nassräumen sowie auf Balkonen, Terrassen und Treppenanlagen. Durch die schnelle Festigkeitsentwicklung lassen sich Spachtelunebenheiten bereits frühzeitig mittels Gipsershobel (Rabot) entfernen.

Anwendungsbereich

Zum Verputzen, Ausgleichen, Glätten und Ausbessern von Boden-, Wand- und Deckenflächen aus Beton (DIN 1045), Mauerwerk aus Bimsbaustoffen, Ziegel, Kalksandstein sowie Mischmauerwerk. Zum Herstellen von flucht- und lotrechten sowie ebenflächigen Untergründen für das anschließende Ansetzen bzw. Verlegen keramischer Belagsbaustoffe sowie Natur- und Betonwerksteine. Insbesondere zum Renovieren und Sanieren mit ausgezeichneter Modellierbarkeit. Als Sockelputz, als Hohlkehlpachtel sowie Gefällepachtel zum Herstellen einer Gefälle-Ausgleichsschicht bei fehlendem Gefälle des tragenden Untergrundes in Feucht- und Nassräumen oder auf Balkonen und Terrassen einsetzbar. Im erhärteten Zustand ist Kemmler RA25 Renovier- und Ausgleichsmörtel wasserbeständig, wasserdampfdurchlässig und Frost-Tau-wechselbeständig. Für Boden, Wand, Decke, innen und außen.

Verpackung/Gebindegröße/Maße

Produkt	VPE	Art.-Nr.	EAN-Code
Kemmler RA25 Renovier- und Ausgleichsmörtel	25 kg/Sack	5202014506	4055463014206

Eigenschaften

- Hochkunststoffvergüteter Zementmörtel
- Hervorragende Standfestigkeit und Modellierbarkeit auch bei hoher Schichtdicke
- Schnell belastbar, bereits nach 2 Stunden mit Keramik belegbar
- Geeignet für Gefällepachtelungen
- Für den schnellen Baufortschritt
- Hohl-/Dichtkehlenausbildung: Kapillarpassiv gemäß DIN EN 1062-1
- Auch mit der Putzmaschine gut zu verarbeiten

Inhaltsstoffe

Werk-Trockenmörtel der Mörtelgruppe CS IV DIN EN 998-1 auf Basis von Portlandzement und ausgesuchten mineralischen Zuschlagsstoffen und besonderen Polymeren.

Stand: Mai 2024
TMB_Kemmler RA25 Renovier- und
Ausgleichsmörtel_2024
Seite 1

Wir geben alles für Ihren Bau.

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071/151-0
www.kemmler.de

 **Kemmler**
Baustoffe & Fliesen

Kemmler RA25 Renovier- und Ausgleichsmörtel

EAN 4055463014206

Technische Daten

Brandverhalten	Klasse A1 / A1 _{fl}
Druckfestigkeit	≥ 20 N/mm ²
Festmörtelrohddichte	1,75 kg/dm ³
Haftzugfestigkeit	≥ 1,5 N/mm ² und Bruchbild B
Wasseraufnahme W	< 0,1
Wärmeleitfähigkeit (λ10, dry)	0,61 W/mK (tabellierter Mittelwert; P = 50 %)

Verbrauch

Ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke.
Als Hohl- bzw. Dichtkehle ca. 0,4 – 0,5 kg/lfm.

Ergiebigkeit

25 kg Kemmler RA25 Renovier- und Ausgleichsmörtel ergeben ca. 15,5 Liter Frischmörtel.
Entsprechend bei 10 mm Auftragsdicke ergeben 25 kg Trockenmörtel ca. 1,6 m² Putzfläche.

Trocknung

Reifezeit 3 – 5 Minuten, Verarbeitungszeit ca. 20 Minuten bei + 23 °C, angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitungsfähig gemacht werden
Nach ca. 2 Stunden bei + 20° C; nach 24 Stunden bei + 5° C belegereif mit Fliesen.
Zeitangaben beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich + 23° C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.

Lagerung / Haltbarkeit / Transport

Im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig.

Normierung

- Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907 / 2006, Anhang XVII

Anwendung

Verarbeitungstemperatur

Ab + 5° C bis max. + 35° C verarbeitbar (Untergrund, Luft, Werkstoff).

Sicherheitshinweise

- Einstufung lt. GHS-Verordnung siehe Sicherheitsdatenblatt
- Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabungen nehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt und den Hinweisen auf dem Verkaufsgebinde
- GISCODE ZP 1

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Stand: Mai 2024
TMB_Kemmler RA25 Renovier- und
Ausgleichsmörtel_2024
Seite 2

Wir geben alles für Ihren Bau.

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071 / 151-0
www.kemmler.de

 **Kemmler**
Baustoffe & Fliesen