

Kemmler BS25 Beton-Spachtel

EAN 4055463022140

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Sehr feinkörnige, graue, schnell erhärtende, zementäre, standfeste Spachtelmasse zum Glätten, Ausbessern und Beschichten von Boden-, Wand- und Deckenflächen aus Sicht-Beton, Beton-Fertigteilen und Zementputz sowie zum Schließen von feinen Rissen und Poren in Betonoberflächen.

Anwendungsbereich

Zum Ausgleichen, Glätten und Beschichten von Flächen aus Sichtbeton, Beton-Fertigteilen und Zementputz sowie zum Schließen von Rissen, Poren und Lunkerstellen in Betonoberflächen. Zum Ausgleichen von unebenen Wand- und Deckenflächen sowie als Untergrund für nachfolgende Anstriche. Innen und außen einsetzbar.

Verpackung/Gebindegröße/Maße

Produkt	VPE	Art.-Nr.	EAN-Code
Kemmler BS25 Beton-Spachtel	25 kg/Sack	2001210042	4055463022140

Eigenschaften

- Innen und außen, Wand, Boden und Decke
- Wasser- und witterungsbeständig
- Hervorragende Standfestigkeit
- Bis auf dünnste Schichten ausziehbar
- Verarbeitungszeit: 20 – 30 Minuten
- Lässt sich leicht und rationell verarbeiten
- Das Material ist sehr schwindarm
- Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Verbrauch

Ca. 1,3 kg/m² je mm Schichtdicke.

Wasserbedarf

6 l – 6,5 l Wasser auf 25 kg Kemmler BS25 Beton-Spachtel.

Lagerung / Haltbarkeit / Transport

Im ungeöffneten Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig.

Stand: Januar 2021
TMB_4055463022140_Kemmler_BS25_
Beton-Spachtel_2021
Seite 1

Wir geben alles für Ihren Bau.

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071/151-0
www.kemmler.de

 **Kemmler**
Baustoffe & Fliesen

Kemmler BS25 Beton-Spachtel

EAN 4055463022140

Anwendung

Verarbeitungstemperatur

Ab + 5° C bis max. + 25° C verarbeitbar.

Sicherheitshinweise

- Einstufung lt. GHS-Verordnung siehe Sicherheitsdatenblatt
- Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt und den Hinweisen auf dem Verkaufsgebündel
- GISCODE ZP 1

Untergrundvorbereitung / -vorbereitung

Grundierung: saugende Untergründe, wie Zementestriche, Beton- und Rohbetonflächen (mind. 3 Monate alt).

Verarbeitung

Sauberes Wasser in ein sauberes Anmachgefäß vorgeben und mit 25 kg Kemmler BS25 Beton-Spachtel maschinell zu einer homogenen, klumpenfreien Masse anrühren. Nach einer Reifezeit von 3 – 5 Minuten nochmals gut durchmischen. Nur soviel Material anmischen, wie innerhalb der Topfzeit (20 – 30 Minuten bei + 23° C) verarbeitet werden kann. Nach etwa 20 – 30 Minuten kann Kemmler BS25 Beton-Spachtel durch Filzen oder Glätten nachbearbeitet werden. Angesteifteten Mörtel weder mit Wasser noch mit frischem Material wieder verarbeitungsfähig machen. Gespachtelte Flächen, Ausgleichsschichten und reparierte Stellen sind vor zu schneller Austrocknung zu schützen. Überarbeitbar nach ca. 1 Stunde.

Schichtdicke

1 – 5 mm.

Werkzeugreinigung

Rührquirl, Kelle, Spachtel, Traufel, Glättkelle, Abziehlatte, Filzscheibe unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Stand: Januar 2021
TMB_4055463022140_Kemmler_BS25_
Beton-Spachtel_2021
Seite 2

Wir geben alles für Ihren Bau.

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071/151-0
www.kemmler.de

 **Kemmler**
Baustoffe & Fliesen