Kemmler FKS Flex-Kleber-schnell

EAN 4055463999718, 4055463999749

Produktbeschreibung

Verwendungszweck
Kleber für Ansetz- und Verlegeware, wie Steingut-, Steinzeug-, Feinsteinzeugfliesen, keramische Spaltplatten und Spaltplattenformteile, Bodenklinkerplatten, Mosaike, verfärbungsunempfindliche Naturwerksteine, kunstharzgebundene Platten. Zur Verklebung der Kemmler Abdichtungsbahn Aquaseal+ AAB30 bei Abdichtungen im Verbund gemäß DIN 18534 im Innenbereich.

Anwendungsbereich
Operationsräume, Fluchtwege, Balkone, Terrassen. Zum partiellen Spachteln und Ausgleichen von Unebenheiten an Wand- und Bodenflächen bis 10 mm Schichtstärke.

Produktinformationen

Produkt	VPE	Art.-Nr.	EAN-Code
Kemmler FKS5 Flex-Kleber-schnell	5 kg Sack	5240010010	4055463999718
Kemmler FKS20 Flex-Kleber-schnell	20 kg Sack	5240010007	4055463999749

Eigenschaften
- 4 in 1 Rezeptur: Dünnbett, Fließbett, Mittelbett, spachteln
- Für Feinsteinzeug auf Wand- und Fußbodenheizung
- Hochstandfest

Verbrauch
Ca. 1,2 kg/m² pro mm Schichtdicke.

Lagerung/Haltbarkeit
Im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 6 Monate lagerfähig.

Normierung/Prüfzeugnisse
Geprüft nach DIN EN 12004 C2 TE S1
GEV-EMICODE® EC1^{PLUS} sehr emissionsarm
GISCODE ZP 1 – Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

PG-AIV-B
Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) für Abdichtungssysteme im Verbund mit Fliesen und Plattenbelägen für Bauwerksabdichtungen in Kombination mit Kemmler AAB30 Abdichtungsbahn Aquaseal+ und weiteren Kemmler-Komponenten.

Stand: Juli 2026
TMB_4055463999718_Kemmler FKS5 Flex-Kleber-schnell_2026
TMB_4055463999749_Kemmler FKS20 Flex-Kleber-schnell_2026

Wir geben alles für Ihren Bau.

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071/151-0
www.kemmler.de

Kemmler Baustoffe & Fliesen

Kemmler FKS Flex-Kleber-schnell

EAN 4055463999718, 4055463999749

Anwendung

Sicherheitshinweise
- Reagiert mit Feuchtigkeit / Wasser stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen
- Die beim Umgang mit Baustoffen / Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten
- Einstufung lt. GHS-Verordnung siehe Sicherheitsdatenblatt
- Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt und den Hinweisen auf dem Verkaufsgebinde

Geeignete Untergründe
- Beton (mind 3 Monate alt)
- Porenbeton (innen)
- Zement- und hochhydraulische Kalkputze
- Putze hergestellt aus Putz- und Mauerbinder
- Vollfugiges, ebenflächiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk)
- Trockene Wandbauplatten aus Gips
- Gipskarton- und Gipsfaserplatten
- Calciumsulfatestriche (Anhydritestriche)
- Trockenestriche
- Zementestriche
- Beheizte Wand- und Fußbodenkonstruktionen
- Alte keramische Beläge
- Abdichtungen im Verbund aus Kemmler AAB30 Abdichtungsbahn Aquaseal+ und entsprechenden Kemmler Komponenten

Untergrundvorbehandlung/-vorbereitung
Die Untergründe müssen sauber, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Stark oder unterschiedlich saugende und sandende Untergründe mit Kemmler GS1 / GS5 Grundierung, glatte und porengeschlossene Untergründe mit Kemmler HNS1 / HNS3 Haftgrund vorbehandeln.

Bei der Verlegung von großformatigen Platten (> 0,2 m²) auf Calciumsulfatuntergründen ist mit geeigneter Epoxid-Grundierung zu grundieren.

Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen.

Mischungsverhältnis/Wasserbedarf
- Dünnbettkonsistenz: 4,4 – 5,2 l Wasser : 20 kg Kemmler FKS Flex-Kleber-schnell
- Mittelbettkonsistenz: 4,2 – 4,6 l Wasser : 20 kg Kemmler FKS Flex-Kleber-schnell
- Fließbettkonsistenz: 5,2 – 6,0 l Wasser : 20 kg Kemmler FKS Flex-Kleber-schnell
- Spachtelkonsistenz: 4,0 – 4,4 l Wasser : 20 kg Kemmler FKS Flex-Kleber-schnell

Anwendungshinweise
Angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitungsfähig gemacht werden.

Verarbeitung
Kemmler FKS Flex-Kleber-schnell mit Wasser intensiv und klumpenfrei anmischen; nach einer Reifezeit von 3 – 5 Minuten nochmals gut durchmischen. bis die jeweils gewünschte, verarbeitungsgerechte Mörtelkonsistenz erreicht ist.

Kontaktschicht und Kammbett aufziehen und die Fliesen vor Eintritt der Hautbildung unter Druck einlegen, einschieben und justieren; nicht mehr als 1,5 m² vorbereiten.

Die verarbeitete Fläche ist nach ca. 3 Stunden bzw. nach Erhärtung des Mörtels begeh- bzw. verfugbar.

Die verarbeitete Fläche ist nach ca. 1 Tagen belastbar. Bei gewerblichen Objekten nach ca. 2 Tagen, Bereiche mit hoher Nassbelastung nach ca. 3 Tagen, Unterwasserbereich nach ca. 10 Tagen, Wand- und Fußbodenheizung nach ca. 7 Tagen.

Wir geben alles für Ihren Bau.

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071/151-0
www.kemmler.de

Kemmler Baustoffe & Fliesen

Kemmler FKS Flex-Kleber-schnell

EAN 4055463999718, 4055463999749

Verarbeitungszeit
Ca. 30 Minuten (Zeitangaben beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich + 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten).

Verarbeitungstemperatur
Ab + 5 °C bis max. + 25 °C (Untergrund, Luft, Werkstoff) verarbeitbar.

Werkzeuge/Werkzeugreinigung
Rührquirl, Zahnkelle bis Zahnungsgröße 12 mm. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweis/Entsorgung
Produkt/Rückstände (auch aus der Reinigung) dürfen nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder in den Boden gelangen und müssen gemäß den Vorschriften entsorgt werden. Weitere Informationen zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13 des Sicherheitsdatenblatts.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuauflage verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Stand: Juli 2026
TMB_4055463999718_Kemmler FKS5 Flex-Kleber-schnell_2026
TMB_4055463999749_Kemmler FKS20 Flex-Kleber-schnell_2026

Wir geben alles für Ihren Bau.

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071/151-0
www.kemmler.de

Kemmler Baustoffe & Fliesen