

Kemmler FKF20 Fliesen-Kleber-Flexibel

EAN 4055463999763

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Kleber für Ansetz- und Verlegeware, wie Steingutfliessen, Steinzeugfliessen, Feinsteinzeug, keramische Formteile und gleichwertige Baustoffe.

Anwendungsbereich

Brauchwasserbehälter, Schwimmbäder, Operationsräume, Wohnbereiche.

Produktinformationen

Produkt	VPE	Art.-Nr.	EAN-Code
Kemmler FKF20 Fliesen-Kleber-Flexibel	20 kg Sack	5240010005	4055463999763

Eigenschaften

- Für Feinsteinzeug
- Auf Fußbodenheizung
- Für innen und außen

Verbrauch

Ca. 1,2 kg/m² pro mm Schichtdicke.

Lagerung/Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig.

Normierung

Geprüft nach DIN EN 12 004 C2 TE.

GEV-EMICODE® EC1^{PLUS} sehr emissionsarm.

GISCODE ZP 1 – Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII.

Stand: Januar 2023
TMB_4055463999763_Kemmler FKF20
Fliesen-Kleber-Flexibel_2023
Seite 1

Wir geben alles für Ihren Bau.

Kemmler Baustoffe GmbH

Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071/151-0
www.kemmler.de

Kemmler FKF20 Fliesen-Kleber-Flexibel

EAN 4055463999763

Anwendung

Sicherheitshinweise

- Reagiert mit Feuchtigkeit / Wasser stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen
- Die beim Umgang mit Baustoffen / Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten
- Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt und den Hinweisen auf dem Verkaufsgebilde

Geeignete Untergründe

- (Leicht-)Beton (mind. 6 Monate alt)
- Porenbeton (innen, mind. 6 Monate alt)
- Zement- und Kalkzementputze
- Vollfugiges und ebenflächiges Mauerwerk (kein Mischmauerwerk)
- Trockene Wandbauplatten aus Gips
- Gipskarton- und Gipsfaserplatten
- Zementestriche
- Calciumsulfatestriche
- Trockenestriche
- Beheizte Fußbodenkonstruktionen

Untergrundvorbehandlung/-vorbereitung

Die Untergründe müssen sauber, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Stark oder unterschiedlich saugende und sandende Untergründe mit Kemmler GS1/GS5 Grundierung, glatte und porengeschlossene Untergründe mit Kemmler HNS1/HNS3 Haftgrund vorbehandeln.

Bei der Verlegung von großformatigen Platten (> 0,2 m²) auf Calciumsulfatuntergründen ist mit einer geeigneten Epoxid-Grundierung zu grundieren.

Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen.

Mischungsverhältnis/Wasserbedarf

6,0 – 6,4 l Wasser je 20 kg Kemmler FKF20 Fliesen-Kleber-Flexibel.

Schichtdicke

Maximale Schichtdicke im verdichteten Mörtelbett: 5 mm.

Anwendungshinweise

Angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitungsfähig gemacht werden.

Verarbeitung

Kemmler FKF20 Fliesen-Kleber-Flexibel mit Wasser intensiv und klumpenfrei anmischen; nach einer Reifezeit von 3 – 5 Minuten nochmals gut durchmischen.

Kontaktschicht und Kammbett aufziehen und die Fliesen vor Eintritt der Hautbildung unter Druck einlegen, einschieben und justieren; nicht mehr als 1,5 m² vorbereiten.

Die verarbeitete Fläche ist nach ca. 24 Stunden bzw. nach Erhärtung des Mörtels begeht- bzw. verfugbar. Lastverteilungsmaßnahmen am Boden vorsehen.

Die verarbeitete Fläche ist nach ca. 3 Tagen belastbar. Bei gewerblichen Objekten nach ca. 28 Tagen, Bereiche mit hoher Nassbelastung nach ca. 21 Tagen, Unterwasserbereich nach ca. 28 Tagen, Fußbodenheizung nach ca. 21 Tagen.

Stand: Januar 2023
TMB_4055463999763_Kemmler FKF20
Fliesen-Kleber-Flexibel_2023
Seite 2

Wir geben alles für Ihren Bau.

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071/151-0
www.kemmler.de

 **Kemmler**
Baustoffe & Fliesen

Kemmler FKF20 Fliesen-Kleber-Flexibel

EAN 4055463999763

Verarbeitungszeit

Ca. 4 Stunden (Zeitangaben beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich + 23 °C / 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten).

Verarbeitungstemperatur

Ab + 5 °C bis max. + 30 °C verarbeitbar (Luft, Untergrund, Werkstoff). In der kalten Jahreszeit empfehlen wir im Außenbereich den Einsatz des schnell erhärtenden Dünnbettmörtels Kemmler FKS5/FKS20 Flex-Kleber-schnell.

Werkzeuge/Werkzeugreinigung

Rührquirl, Zahnkelle bis Zahnungsgröße 10 mm. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Mit Neuaufgabe verlieren alte Auflagen des Technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Stand: Januar 2023
TMB_4055463999763_Kemmler FKF20
Fliesen-Kleber-Flexibel_2023
Seite 3

Wir geben alles für Ihren Bau.

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 07071/151-0
www.kemmler.de

 **Kemmler**
Baustoffe & Fliesen